



## Especificação Granulométrica

Granalha de aço S 330 C

### 1 – GRANULOMETRIA CONFORME NORMA SAE J 444

Peneiras	Abertura (mm.)	Especificado
14	1,400	0%
16	1,180	5% max
18	1,000	-
20	0,850	85% min
25	0,710	96% min

### 2 - DEFEITOS FÍSICOS CONFORME NORMA SFSA 20-66

Defeitos Físicos	Especificado
Grãos Alongados	5% max
Grãos Ocos	10% max
Rechupe	10% max
Trinca	15% max
Somatória Aceitável de Defeitos	20% max

### 3 - MICRODUREZA CONFORME NORMA SAE J 827

Especificação:

Classe C	40 - 47 HRc
----------	-------------

### 4 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA CONFORME NORMA SAE J 827

Elemento	C	Mn	Si	S	P
%	0,80 a 1,20	0,60 a 1,20	0,40 min	0,05 max	0,05 max



Rua Saguacú 40  
Sala 201, Saguacú  
CEP 89221-010  
Joinville - SC

Fax (47) 3433 9055  
Fone (47) 3433 9024  
garuva@garuvaabrasivos.com.br  
www.garuvaabrasivos.com.br

